



Procedência: PEDREIRA ITATIBA
Obra: PEDREIRA ITATIBA
Material: PEDRA BRITADA

Nº do Ensaio: 885
Data do Ensaio: 27/10/2011
Tipo do Agregado: Graúdo

<u>PENEIRAS</u>		<u>AMOSTRA 1</u>	
(mm)	Massa (g)	% Retida	% Acum.
76		0	0
64		0	0
50		0	0
38		0	0
32		0	0
25,4		0	0
19,1		0	0
12,7	7	0,07	0,07
9,5	271	2,71	2,78
6,3	8014	80,16	82,94
4,8	1655	16,55	99,49
2,4		0	99,49
1,2		0	99,49
0,6		0	99,49
0,3		0	99,49
0,15		0	99,49
< 0,15	50	0,5	100
TOTAL	9997		

ENSAIOS

Dimensão Máxima Carac. = 9,50 mm
Módulo Finura..... = 6,03
Massa Específica..... = 2,59 Kg/dm³
Massa Unitária..... = 1,45 Kg/dm³

Argila em Torrão..... = -
Matéria Orgânica..... = -
Material Pulverulento..... = -
Absorção..... = -

CURVA GRANULOMÉTRICA

